

CHRYSO®ROCASOL PLUS

Lichid intaritor pardoseli din beton pentru betoane decorative si piatra naturala

DESCRIERE

CHRYSO®RocaSol Plus este un intaritor lichid, gata de utilizare, pentru pardoseli (care nu formeaza pelicula) pentru intarirea si impermeabilizarea tuturor substraturilor poroase minerale.

CHRYSO®RocaSol Plus patrunde adanc in beton, formand o reactie chimica care blocheaza porii, asigurand o etanseizare permanenta, in adancime, pe toate tipurile de suprafete de beton.

CHRYSO®RocaSol Plus reactioneaza chimic cu calcarul liber si formeaza un gel care se extinde forat in capilare si se intareste ca un mineral silicat insolubil.

CHRYSO®RocaSol Plus scade permeabilitatea la suprafata si face betonul extrem de rezistent la atacurile chimice (saruri de dezghetare, produse de curatare, curatare la presiune inalta, inghet, agresiuni climatice ...).

BENEFICII

CHRYSO®RocaSol Plus ofera betonului o suprafata mai dura, opreste fenomenul de prafuire si neutralizeaza procesul de beton alcalin. Nu modifica aspectul si culoarea substratului si creste rezistenta la intemperii.

CHRYSO®RocaSol Plus creste semnificativ proprietatile fizice ale suprafetelor de beton. Mai mult decat atat, este compatibil cu orice tip de acoperire (vopsele, rasini, adezivi pentru placi).

APLICATII

- Beton cu agregate expuse (dezactivat)
- Beton decorativ
- Placi din piatra naturala (calcar)
- Elemente prefabricate
- Mobilier stradal
- Teracota

PRECAUTII

- Se amesteca inainte de utilizare.
- A se pastra la loc uscat, ferit de lumina si orice sursa de caldura.
- Inainte de aplicare, este obligatoriu sa protejati toate suprafetele din jurul santierului (sticla, vopsele, lemn, rama de usa ...).
- Intotdeauna efectuati un test inainte de tratare.
- Aplicati in conditii de mediu uscat si fara vant, pe substraturi cu temperaturi intre 5 si 30°C.

SECURITATE

Inainte de utilizare va rugam consultati fisa cu date de securitate de pe site-ul nostru.

Ambalaje

- IBC 1000 litri
- Butoi 215 litri
- Galeata 20 litri

SPECIFICATII

Natura	Lichid
Color	Incolor
Termen de valabilitate	24 luni
Densitate	1,000 ± 0,000
Flash Point	49 °C

METODA DE UTILIZARE

Pregatirea suprafetei

Aplicarea produsului trebuie efectuata pe beton curat, fara praf, fara grasimi si uscat, fara reziduuri. Nu trebuie sa fie acoperit cu alte produse ce formeaza pelicula.

In acest caz, indepartati pelicula prin sleuire sau prin spalare cu apa la presiune inalta.

Implementation :

CHRYSO®RocaSol Plus este un produs gata de utilizare, care se aplica prin pulverizare atat pentru pardoseli interioare cat si exterioare.

CHRYSO®RocaSol Plus poate fi aplicat pe substrat uscat sau usor umed.

Aplicati **CHRYSO®RocaSol Plus** in 1 sau 2 straturi, la distanta de 30 minute. Dupa aplicare, lasati sa patrunda 15 minute apoi indepartati tot produsul in exces folosind un utilaj de spalat pardoseli.

Timpul de uscare al produsului este intre 30 min si 2 ore, in functie de conditiile din santier.

Curatati toate echipamentele cu alcool sau bio-solvanti.

Nu lasati produs in recipientul de spreiere.

Eficacitatea lui **CHRYSO®RocaSol Plus** poate fi determinata numai in cadrul testelor efectuate in conditii reale.

Consumption :

Consum: dozaj intre 100 si 200 g/m² in 1 sau 2 straturi.

Consumul depinde de porozitatea suprafetei ce trebuie tratata.

CHRYSO® ROCASOL PLUS

Lichid intaritor pardoseli din beton pentru betoane decorative si piatra naturala

Chryso
Decorative
Concrete

11/10/2024

Informațiile din acest document au rezultat în urma cunoștințelor și rezultatelor noastre din testări vaste. Totuși, nu pot fi considerate drept o responsabilitate sau implicare garantată în caz de abuz. Înaintea utilizării unui produs trebuie efectuate teste, pentru a fi siguri că metodele și condițiile folosirii produsului sunt satisfăcătoare. Specialiștii noștri se află la dispoziția utilizatorilor, pentru a-i ajuta pe aceștia în orice problemă. Consultați versiunea cea mai recentă a acestei fișe tehnice, disponibilă pe ro.chryso.com

CHRYSO ROMANIA SRL - ARICESTI RAHTIVANI, PRAHOVA - ROMANIA Tél.: +40244410588 Fax: +4024410590