

CHRYSO®DEM ELIO M35 DMN

Agent de decofrare intarziata
Aspect mineral

DESCRIERE

CHRYSO®Dem Elio M35 - DMN este un agent de decofrare, gata de utilizare. Este potrivit pentru decofrarea fiecarui tip de beton dupa intarire.

Permite o decofrare usoara pe cofraje metalice, cat si pe cofraje din placaje de lemn, fara a genera praf sau pete si ofera o buna aderenta pentru straturile ulterioare aplicate.

CHRYSO®Dem Elio M35 - DMN protejeaza temporar cofrajele metalice de coroziune.

CHRYSO®Dem Elio M35 - DMN nu se spala sub efectul unei ploii usoare dupa aplicarea pe cofraje.

BENEFICII

In timp ce imbunatateste suprafata vazuta a betonului, **CHRYSO®Dem Elio M35 - DMN** va permite aplicarea ulterioara a altor straturi, in conformitate cu conditiile definite de regulile profesionale de buna practica pentru acoperiri.

APLICATII

- Beton netratat termic sau cu temperaturi de pana la 60°C
- Beton turnat
- Prefabricate armate si pretensionate
- Elemente de beton care sunt turnate vertical, orizontal sau in pozitii oblice
- Buiandrugii, stalpi
- Dale
- Toate tipurile de cofraje

PRECAUTII

Pentru cofraje din materiale speciale sau aplicatii cu ciment alb, este recomandata efectuarea unui test de compatibilitate inainte de orice utilizare.

SECURITATE

Inainte de utilizare va rugam consultati fisa cu date de securitate. Fisa de securitate este disponibila pe site-ul nostru de internet.

Ambalaje

- IBC 1000 litri
- Butoi 215 litri

SPECIFICATII

Flash Point	> 61 °C
Kinematic Viscosity mm²/s (20°C)	7,0 mm ² /s (cst) ± 2,00
Natura	Lichid
Color	Bej deschis pana la maro
Termen de valabilitate	24 luni
Densitate	0,998 ± 0,001

METODA DE UTILIZARE

- Acest produs trebuie aplicat prin pulverizare (toate tipurile de echipamente), sub forma unui film uniform, fara spatii libere sau exces. Se poate aplica si cu buretele. Orice exces va face decofrarea mai dificila. Orice exces trebuie indepartat.
- Eficacitatea lui **CHRYSO® Dem Elio M35 - DMN** poate fi stabilita numai in cadrul testelor efectuate in conditii reale, de fabrica.

CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DÉMOULAGE		
Version 2019		
SÉCURITÉ FEU		☹️
UTILISATEURS / ENVIRONNEMENT	HYGIÈNE	☹️☹️☹️
	COV	☹️
	BIODÉGRADABILITÉ	☹️
☹️ Critère favorable ☹️ Critère défavorable		

Consumption :

Consum specific: cofraje metalice sau de placaj din CTBX: 45 m²/l.

Cofraje absorbante intre 25 si 35 m²/l.

**INFORMATII NORMATIVE SI
REGLEMENTARI**

- Continutul de PCB in conformitate cu legislatia in vigoare (Directivele Consiliului Comunitatii Europene Nr. 85/467/CEE

Informațiile din acest document au rezultat în urma cunoștințelor și rezultatelor noastre din testări vaste. Totuși, nu pot fi considerate drept o responsabilitate sau implicare garantată în caz de abuz. Înaintea utilizării unui produs trebuie efectuate teste, pentru a fi siguri că metodele și condițiile folosirii produsului sunt satisfăcătoare. Specialiștii noștri se află la dispoziția utilizatorilor, pentru a-i ajuta pe aceștia în orice problemă. Consultați versiunea cea mai recentă a acestei fișe tehnice, disponibilă pe ro.chryso.com

CHRYSO ROMANIA SRL - ARICESTI RAHTIVANI, PRAHOVA - ROMANIA Tél.: +40244410588 Fax: +4024410590

CHRYSO® DEM ELIO M35 DMN

Agent de decofrare intarziata
Aspect mineral

din 1 October 85 – JO a Comunitatii Europene L269 din 11
Octombrie 198