

CHRYSO®DEM SX

Agent de decofrare imediata

DESCRIERE

CHRYSO®Dem SX este un agent de decofrare chimic, gata de utilizare, cu formula speciala pentru a asigura decofrarea imediata a elementelor de beton vibrat sau vibropresat.

CHRYSO®Dem SX reactioneaza chimic cu pasta de ciment din beton, la contactul direct cu tiparul, creand o pelicula fina, fara coeziune efectiva, ce permite o eficienta maxima la separare tiparului de element.

BENEFICII

CHRYSO®Dem SX confera, suprafetelor turnate, un aspect uniform, fara pete si cu muchii bine definite.

CHRYSO®Dem SX permite tratarea ulterioara a suprafetelor cu vopseluri, tencuieli, picturi, torcret etc.

APLICATII

- Tuburi, borduri, blocuri, puturi
- Toate tipurile de beton cu decofrare imediata

PRECAUTII

- A se depozita ferit de inghet.
- In caz de de inghet, omogenizati produsul cu agitare puternica pentru a-si recapata proprietatile.

SECURITATE

CHRYSO®Dem SX este un produs nociv.

Se recomanda utilizarea echipamentului de protectie individuala a muncii.

Inainte de utilizare va rugam consultati fisa cu date de securitate de pe site-ul nostru.

Ambalaje

- IBC 1000 litri
- Butoi 200 litri
- Bulk la cerere

SPECIFICATII

Natura	Lichid
Color	Galben translucid
Termen de valabilitate	24 luni
Densitate	0,825 ± 0,020
Flash Point	> 65 °C
Kinematic Viscosity mm²/s (20°C)	2,5 mm ² /s (cst) ± 0,50

METODA DE UTILIZARE**Dozaj:**

Dozajul este de 1 litru de **CHRYSO®Dem SX** la 50 – 60 m2 de cofraj. Dozajul este direct influentat de metoda de aplicare, de capacitatea de absorbtie a materialului din care este confectionat tiparul, etc.

Pulverizati un strat subtire sau aplicati cu un burete, usor imersat in produs, pe suprafata tiparului. Evitati aplicarea peste cantitatea recomandata, deoarece acest lucru ar afecta buna performanta de decofrare si aspectul final al suprafetelor.

Se recomanda eliminarea betonului ramas pe suprafata tiparului, dupa fiecare ciclu de turnare.

Nu utilizati in caz de:

- Decofrare intarziata
- Tipare din lemn brut, polistiren sau matrite de cauciuc

Eficacitatea lui **CHRYSO®Dem SX** trebuie stabilita dupa testari in conditii industriale.

Acest produs este conform cu norma UNI 8866.