

CHRYSO® SCREEDFINISH EBA 50

Agent reducător evaporare

DESCRIERE

CHRYSO®ScreedFinish EBA 50 este un agent antievaporant pe baza de apă, gata de utilizare și special conceput pentru a îmbunătăți procesul de întărire a sapei CHRYSO® Cemfloor & Mobicem.

Deoarece formează un film protector pe suprafața sapei, **CHRYSO®ScreedFinish EBA 50** încetinește drastic deshidratarea sapei.

Permite îmbunătățirea hidratării sapei, reduce riscul de fisurare indusă de contractia plastică sau de delaminare a suprafeței și de praf.

După instalare, rezistența la abraziune a suprafeței sapei este, de asemenea, îmbunătățită.

**BENEFICII**

CHRYSO®ScreedFinish EBA 50 creează un strat alb temporar care permite identificarea cu ușurință a suprafeței tratate. Culoarea albă dispare odată ce produsul este uscat.

Prin natură sa, **CHRYSO®ScreedFinish EBA 50** nu necesită nicio îndepărtare (sablare sau slefuire) dacă testele de aderență prezintă rezultate satisfăcătoare (a se vedea recomandările producătorului soluției pentru pardoseli).

Datorită tehnologiei sale pe bază de apă, **CHRYSO®ScreedFinish EBA 50** este ușor de utilizat și ecologic.

APLICATII

- Sape Cemfloor sau Mobicem

PRECAUTII

- Amestecați produsul înainte de utilizare.
- Protejați de îngheț.
- Evitați expunerea prelungită la temperaturi ridicate.

SECURITATE

Acest produs este clasificat «inofensiv». În caz de expunere, este recomandat să purtați echipamentul individual de protecție. Înainte de utilizare, consultați fișa cu date de securitate de pe site-ul nostru de internet.

SPECIFICATII

Natura	Lichid
Color	Alb
Termen de valabilitate	12 luni
Densitate	1,000 ± 0,010
pH	9,00 ± 0,50

METODA DE UTILIZARE**Dozaj:**

Dozaj: 100 la 150 ml/m².

1L = ~7 la 10 m².

Acest produs este gata de utilizare.

Pulverizați pe partea superioară a sapei imediat după utilizarea periei sau a barei, astfel încât sapa să fie protejată împotriva deshidratării cât mai curând posibil.

Va recomandăm un echipament de pulverizare cu duză plată și o presiune minimă de 3 bari (45 psi).

Aplicați **CHRYSO®ScreedFinish EBA 50** uniform pe sapa (100-150 ml/m²) pentru a obține o suprafață uniformă de culoare albă.

Se recomandă un proces de pulverizare cu 2 treceri încrucișate pentru a evita orice diferență de aplicare. Clătiți și spălați echipamentul de pulverizare cu apă înainte ca produsul să se usuce.