

CHRYSO®XEL 680 EMX

Aditiv accelerator de intarire

DESCRIERE

Formula unica a **CHRYSO®Xel 680 EMx** accelereaza priza si intarirea betonului, fara a afecta mentinerea lucrabilitatii.

CHRYSO®Xel 680 EMx grabeste reactia de hidratare a cimentului, in special la temperaturi scazute. Dezvoltarea timpurie a rezistentei este accelerata, imbunatatind astfel rezistenta betonului la inghet, la temperaturi scazute.

CHRYSO®Xel 680 EMx se recomanda pentru cimenturile cu adaosuri, cum ar fi CEM III.

CHRYSO®Xel 680 EMx nu contine cloruri.

Cand este utilizat in combinatie cu produse din gama CHRYSO®Optima, CHRYSO®Xel 680 EMx permite obtinerea unei mentineri a lucrabilitatii superioare si a unor rezistente initiale superioare.

BENEFICII

CHRYSO®Xel 680 EMx este special creat pentru decofrare rapida. Permite cresterea productivitatii prin reducerea timpului ciclurilor de turnare/decoflare. In plus, timpul si temperatura in cazul tratamentului termic, pot fi optimizate.

APLICATII

- CEM III
- Toate tipurile de ciment Portland
- Betoane turnate pe timp friguros
- Orice beton ce necesita rezistente initiale ridicate
- Beton gata pregatit
- Beton pretensionat
- Elemente prefabricate

PRECAUTII

Nu amestecati cu produsi acizi.

SECURITATE

Acest produs este clasificat ca "daunator". In caz de expunere, poate provoca otraviri. Nu inhalati vaporii. Este obligatorie folosirea echipamentului de protectie corespunzator (ochelari de protectie, manusi, masca si/sau imbracaminte) in functie de expunere.

Inainte de utilizare, consultati fisa cu date de securitate de pe site-ul nostru de internet.

Ambalaje

- Butoi 215 litri
- IBC 1000 litri

SPECIFICATII

Natura	Lichid
Color	Galben deschis
Termen de valabilitate	18 luni
Continutul de ioni de Cl⁻	≤ 0,100 %
Echivalent de NA₂O	≤ 4,00 %
Densitate	1,400 ± 0,020
pH	7,00 ± 1,00

METODA DE UTILIZARE**Dozaj:**

0,8 pana la 3,0 kg pentru 100 kg de ciment.

Plasticitatea dorita va determina cantitatea de apa ce trebuie utilizata.

Un dozaj de 2,0% de produs, din greutatea de ciment sau liant, este utilizata in mod normal.

Acest produs este complet miscibil in apa. Acest produs trebuie adaugat in malaxor cu apa de amestecare.

Dozajul optim al acestui produs poate fi stabilit numai dupa testele industriale, luand in considerare caracteristicile reologice si performantele mecanice necesare ale betonului.

INFORMATII NORMATIVE SI REGLEMENTARI

- Acest produs satisface exigentele reglementate de marcajul CE. Declaratia de performanta este disponibila de site-ul nostru de internet.
- Acest produs este in conformitate cu certificarea NF 085, ale carei specificatii tehnice sunt cele aplicate in standardul ne-armonizat NF EN 934-2.