

**CHRYSO®DEM EKLA 12 DEV**

Agent de decofrare intarziata
Emulsie vegetala

DESCRIERE

CHRYSO®Dem Ekla 12 - DEV este un agent de decofrare intarziata, creat ca o emulsie, bazata pe componente vegetale.

CHRYSO®Dem Ekla 12 - DEV este un produs fara riscuri atat pentru utilizatori, cat si pentru mediu.

CHRYSO®Dem Ekla 12 - DEV creaza o distributie uniforma de picaturi de ulei pe suprafata formelor.

BENEFICII

Culoarea alba a **CHRYSO®Dem Ekla 12 - DEV** permite vizualizarea instantanee a zonelor tratate. Astfel, aplicarea uleiului este uniforma, fara risc de supradozaj sau zone neacoperite.

CHRYSO®Dem Ekla 12 - DEV este in special recomandat pentru decofrarea betoanelor cu suprafete de calitate ireprosabila:

- elemente de decoratiuni;
- mobilier urban;
- beton alb, colorat sau arhitectural.

APLICATII

- Beton decorativ/arhitectural
- Beton alb sau simplu
- Beton tratat sau netratat cu abur
- Cofraje metalice, din poliuretan, din plastic
- Beton colorat

PRECAUTII

- Consultati fisa de securitate inainte demararii instalatiei de depozitare a uleiului.
- Depozitati produsul intr-un loc temperat.
- Pentru formele speciale (din materiale sintetice sau din poliuretan) sau cand se aplica pe beton alb, se recomanda un test de compatibilitate inainte utilizarii produsului.
- Consultati fisa cu date de securitate inainte de aruncare.
- Depozitati in spatii uscate si ventilate.
- Protejati de inghet.

SECURITATE

CHRYSO®Dem Ekla 12 este un produs clasificat « nepericulos ».

Se recomanda purtarea echipamentului normal de protectie.

Pentru ai multe informatii, va rugam sa accesati fisa de securitate de pe site-ul nostru.

Ambalaje

- BLK
- IBC 1000 litri
- Butoi 200 litri

SPECIFICATII

Natura	Lichid
Color	Alb
Termen de valabilitate	6 luni
Biodegradable	>60% à 28 jours selon NF EN ISO 9408 - OCDE 301 F
Densitate	0,985 ± 0,020
Flash Point	> 100 °C
Kinematic Viscosity mm²/s (20°C)	3,5 mm²/s (cst) ± 2,00

METODA DE UTILIZARE

Consumul de **CHRYSO®Dem Ekla 12 - DEV** depinde de tipul tiparelor si de procesul de aplicare.

In general se foloseste sub 1 L pentru 50 m². Utilizarea unui echipament de pulverizare adecvat, imbunatateste performantele produsului.

CHRYSO®Dem Ekla 12 - DEV trebuie aplicat cu atentie, intr-o cantitate suficienta, dar fara excese.

Eficacitatea lui **CHRYSO®Dem Ekla 12 - DEV** trebuie stabilita dupa testari in conditii industriale.

Echipament:

- Presiunea de pulverizare: de la 3 pana la 6 bari, in functie de echipamentul utilizat.
- Pistol pentru vopsire sau duza plata maxim TP 80.01 (cantitatea aplicata depinde de diametrul duzei).

CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DÉMOULAGE

Version 2019

SÉCURITÉ FEU		●●
UTILISATEURS / ENVIRONNEMENT	HYGIÈNE	●●●●
	COV	●
	BIODÉGRADABILITÉ	●
● Critère favorable ● Critère défavorable		



CHRYSO® DEM EKLA 12 DEV

Agent de decofrare intarziata
Emulsie vegetala

INFORMATII NORMATIVE SI REGLEMENTARI

- Continutul de PCB in conformitate cu legislatia in vigoare (Directivele Consiliului Comunitatii Europene Nr. 85/467/CEE din 1 October 85 – JO a Comunitatii Europene L269 din 11 Octombrie 198