

CHRYSO®PREMIA 310

Aditiv superplastifiant puternic reducator de apa



DESCRIERE

CHRYSO®Premia 310 este un superplastifiant de noua generatie bazat pe policarboxilati modificati.

CHRYSO®Premia 310 este in special recomandat pentru betonul care necesita rezistente initiale si finale mari.

Datorita performantelor sale in reducerea apei si a mentinerii lucrabilitatii, **CHRYSO®Premia 310** este special adaptat fabricarii betoanelor autocompactante destinate realizarii elementelor din beton armat.

BENEFICII

CHRYSO®Premia 310 permite producerea betonului cu un raport foarte mic apa/ciment.

CHRYSO® Premia 310 permite producerea betonului autocompactant, cu capacitate mare de umplere.

APLICATII

- Toate tipurile de ciment
- Rezistenta initiala ridicata
- Usurinta de turnare
- Beton armat
- Beton precomprimat
- Beton autoconsolidabil
- Beton de la plastic la fluid

PRECAUTII

- Protejati de inghet.
- In cazul in care produsul ingheata, acesta isi va recupera proprietatile. Dupa decongelare este necesara o agitare eficienta pana cand produsul este din nou complet omogen.

SECURITATE

- **CHRYSO®Premia 310** este clasificat ca fiind "nepericulos".
- Este recomandat să purtati echipament de protectie normal.
- Pentru mai multe informatii, va rugam sa accesati fisa de securitate de pe site-ul nostru.

Ambalaje

- IBC 1000 litri
- Bulk la cerere
- Bidon 60 litri

SPECIFICATII

Natura	Lichid
Color	Verde-gri opalescent
Termen de valabilitate	12 luni
Continutul de ioni de Cl ⁻	≤ 0,100 %
Echivalent de NA ₂ O	≤ 1,50 %
Densitate	1,050 ± 0,010
pH	6,70 ± 2,00

METODA DE UTILIZARE

- Dozaj: intre 0.3 si 3.0 kg la 100 kg de ciment.
- Doza obisnuita este de 1 % de produs din greutatea cimentului.
- CHRYSO®Premia 310 poate fi adaugat in apa de mixare sau ulterior.

INFORMATII NORMATIVE SI REGLEMENTARI

- Acest produs satisface exigentele reglementate de marcatul CE. Declaratia de performanta este disponibila de site-ul nostru de internet.
- Acest produs este in conformitate cu certificarea NF 085, ale carei specificatii tehnice sunt cele aplicate in standardul ne-armonizat NF EN 934-2.