

CHRYSO® STAB H2

Aditiv plastifiant / antrenor de aer
Pentru mortare de zidarie

DESCRIERE

CHRYSO® Stab H2 are o formula speciala, fiind destinat în principal producției industriale de mortar din stațiile de betoane.

Efectul sau stabilizator permite păstrarea lucrabilității mortarului pentru minim 24/36 ore.

BENEFICII

Aderenta mortarului este vizibil îmbunătățită, mustirea fiind complet eliminată.

APLICATII

- Mortare pentru zidarie
- Mortare pentru tencuire

PRECAUTII

- În cazul în care produsul îngheata, acesta își va recupera proprietățile. După decongelare este necesară o agitare eficientă până când produsul este din nou complet omogen.
- Evitați expunerea prelungită la temperaturi ridicate.
- Odata stabilizat, mortarul trebuie depozitat în recipiente potrivite, ferite de razele directe ale soarelui.
- Suprafața mortarului proaspăt trebuie acoperită cu o folie de plastic pentru a evita evaporarea umidității cauzată de vânt sau de soare.

SECURITATE

Înainte de utilizare, consultați fișa cu date de securitate de pe site-ul nostru de internet.

SPECIFICATII

Freezing Point	-5 °C
Natura	Lichid
Color	Maro
Termen de valabilitate	18 luni
Densitate	1,175 ± 0,010
pH	12,00 ± 1,00

METODA DE UTILIZARE**Dozaj:**

Dozaje: pentru climat rece : 0,8 la 1,2 % (ex. T°: 5 la 15°C); pentru climat cald: 1,2 la 1,6 % (ex. T° : 15 la 25°C)

Timpul de priză și stabilitatea mortarului sunt strâns legate de dozajul CHRYSO® Stab H2 și direct proporțional cu temperatura exterioară.

Pentru diferite dozaje, va rugăm contactați specialiștii nostri.

CHRYSO® Stab H2 este complet miscibil în apă. Trebuie adăugat în mixer în același timp cu apă. Mortarul rezultat trebuie mixat suficient pentru a obține o consistență adecvată.

Conținutul de aer, măsurat la sfârșitul mixării, trebuie să fie în jur de 17 ± 3% (poate varia în funcție de nisipul utilizat).

Nisipul utilizat trebuie să aibă o granulație de 0/4 - 0/5. Modulul de finete trebuie să fie în jur de 2.4. Aprox. 30% trebuie să treacă printr-o sită de 0.315 mm.

Eficacitatea lui CHRYSO® Stab H2 trebuie stabilită după testări, luând în considerare caracteristicile reologice și de rezistență mecanică necesare mortarului.

**INFORMATII NORMATIVE SI
REGLEMENTARI**

- Acest produs satisface exigentele reglementate de marcajul CE. Declarația de performanță este disponibilă de site-ul nostru de internet.