

DESCRIERE

CHRYSO®Care Protec lasa o pelicula grasa pe suprafata oricarei parti metalice, care impiedica lipirea in mod natural a liantilor hidraulici, permitand astfel o curatare mai usoara si o protectie eficienta impotriva ruginii.

Agentii non-oxidanti continuti in **CHRYSO®Care Protec** nu modifica culoarea elementelor din otel vopsit. Betonul nu se lipeste de bratele mixerului, ceea ce usureaza curatarea.

APLICATII

- Protectia autobetonierelor
- Protectia echipamentului pentru fabricarea tuburilor
- Protectia malaxoarelor din statiile de betoane sau a utilajelor de punere in opera a asfaltului
- Orice suprafata metalica in contact cu pasta de ciment, beton, mortar sau asfalt
- Protectia cutiei tiparelor pentru masinile de prefabricate usoare

PRECAUTII

- Utilizarea **CHRYSO®Care Protec** in malaxor poate reduce efectul produselor din gama CHRYSO®Stab.
- Prin urmare, este recomandat sa realizati mai intai un test, daca **CHRYSO®Care Protec** este in contact direct cu mortarul malaxat.

SECURITATE

- **CHRYSO®Care Protec** este un produs clasificat ca "periculos".
- Orice contact cu ochii sau pielea poate provoca iritatii.
- In timpul utilizarii acestuia, este obligatorie purtarea echipamentului normal de protectie (ochelari de protectie, manusi, masca).
- Nu inhalati vaporii.
- Inainte de utilizare, consultati fisa cu date de securitate de pe site-ul nostru de internet.

Ambalaje

- BLK
- IBC 1000 litri
- Butoi 200 litri

SPECIFICATII

Kinematic Viscosity mm²/s (20°C)	6,5 mm ² /s (cst) ± 1,50
Natura	Lichid
Color	Bej
Termen de valabilitate	18 luni
Flash Point	> 71 °C

METODA DE UTILIZARE

Protectia suprafetelor metalice:

- Spreiati un film de **CHRYSO®Care Protec** pe suprafetele care trebuie protejate.

Curatarea suprafetelor metalice:

- Curatati cu peria, apoi curatati cu un pulverizator cu apa. Dupa curatare, aplicati un alt film de **CHRYSO®Care Protec**.

Eficacitatea lui **CHRYSO®Care Protec** poate fi stabilita numai in cadrul testelor efectuate in conditii reale de santier/statie de betoane.

Echipament:

- Tip de duza recomandat: TP 11015
- Presiune: 3 bari
- Culoarea duzei: galben

Consumption :

Consum: 50 m²/L, pentru suprafetele metalice.

INFORMATII NORMATIVE SI
REGLEMENTARI

- Continutul de PCB in conformitate cu legislatia in vigoare (Directivile Consiliului Comunitatii Europene Nr. 85/467/CEE din 1 October 85 – JO a Comunitatii Europene L269 din 11 Octombrie 198