

CHRYSO®TARD CHR

Intazietor de priza

DESCRIERE

CHRYSO®Tard CHR încetinește hidratarea cimentului, blocând temporar suprafața particulelor de ciment. La finalul prizei, betonul se întărește rapid și se obține o rezistență mecanică mare la 28 de zile.

BENEFICII

CHRYSO®Tard CHR nu are efect tensio-activ. Incorporarea lui în beton nu modifică consistența acestuia.

CHRYSO®Tard CHR poate fi folosit simultan cu o gamă largă de superplastifianți CHRYSO® reducători de apă.

APLICATII

- Toate tipurile de ciment
- Beton de masă, mortar pentru placare
- Piloni, pereți de diafragma
- Beton turnat pe temperaturi înalte
- Transportul betonului pe distanțe lungi
- Prevenirea fisurilor la uscare

PRECAUTII

- Protejați de îngheț.
- Evitați expunerea prelungită la temperaturi mari.
- Produsul trebuie protejat de îngheț, după înghețare accidentală își va recupera proprietățile după dezghețare. Va fi necesară o agitare eficientă pentru a redeveni omogen.

SECURITATE

Înainte de utilizare, consultați fișa cu date de securitate de pe site-ul nostru de internet.

Ambalaje

- BLK
- IBC 1000 litri
- Butoi 200 litri

SPECIFICATII

Natura	Lichid
Color	Maro
Termen de valabilitate	12 luni
Continutul de ioni de Cl⁻	≤ 0,100 %
Echivalent de Na₂O	≤ 0,50 %
Densitate	1,060 ± 0,010
pH	10,50 ± 1,00
Freezing Point	-1 °C

METODA DE UTILIZARE**Dozaj:**

Plaja de dozaj: 0,2 la 1,0 kg pe 100 kg de ciment.

CHRYSO®Tard CHR este complet miscibil în apă. Trebuie adăugat în apă de amestec. Efectul de întârziere al **CHRYSO®Tard CHR** este proporțional cu doza folosită.

Eficacitatea lui **CHRYSO®Tard CHR** trebuie stabilită după testări, luând în considerare caracteristicile reologice și de rezistență mecanică necesare betonului.

**INFORMATII NORMATIVE SI
REGLEMENTARI**

- Acest produs satisface exigentele reglementate de marcajul CE. Declarația de performanță este disponibilă de site-ul nostru de internet.