

CHRYSO® SPRAY JET AF

Accelerator fara alcalii pentru torcret

DESCRIERE

CHRYSO® Spray Jet AF este un accelerator cu eficiență ridicată pentru beton torcretat, fără conținut de alcalii și special pentru torcret umed.

CHRYSO® Spray Jet AF îmbunătățește instant pre-priza, priza și rezistența torcretului datorită reacției foarte rapide cu cimentul.

BENEFICII

CHRYSO® Spray Jet AF conferă torcretului un efect tixotrop și creșteri optime de rezistență.

CHRYSO® Spray Jet AF nu conține alcalii și poate fi utilizat împreună cu seriile de aditivi CHRYSO® Fluid, CHRYSO® Delta și CHRYSO® Optima.

APLICATII

- Galerii
- Tuneluri
- Minerit
- Betoane cu panta inclinata
- Proiectia forajului

PRECAUTII

- CHRYSO® Spray Jet AF trebuie depozitat la temperaturi între 5°C și 40°C.
- Protejați împotriva impurificării cu praf/moloz și de îngheț.
- Contactul cu ochii și pielea trebuie evitat.

SECURITATE

Informații detaliate în această direcție pot fi regăsite în fișa cu date de securitate pentru care vă rugăm consultați specialiștii noștri.

Ambalaje

- IBC 1000 litri
- Bulk la cerere
- Butoi 200 litri

SPECIFICATII

Natura	Lichid
Color	Bej
Termen de valabilitate	3 luni
Continutul de ioni de Cl⁻	≤ 0,100 %
Densitate	1,400 ± 0,030
pH	2,50 ± 1,00

METODA DE UTILIZARE

- Dozaj: în general între 3.0 % și 8% la 100 kg de ciment. Dozajul optim de CHRYSO® Spray Jet AF trebuie determinat în concordanță cu proprietățile mecanice așteptate ale betonului și, de asemenea, cu timpul de priză cerut. Temperatura, lucrabilitatea betonului și chimia cimentului pot să influențeze dozajul. Aria de aplicare a betonului cu CHRYSO® Spray Jet AF trebuie să fie umedă și desprăfuită. Sugerăm să nu existe picături de apă sau infiltrații în zona de aplicare. Se aplică prin pompă și, de preferință, prin duza cu aer.

INFORMATII NORMATIVE SI REGLEMENTARI

- Acest produs satisface exigentele reglementate de marcajul CE. Declarația de performanță este disponibilă de site-ul nostru de internet.