

CHRYSO® FUGE C

Aditiv impermeabilizant

DESCRIERE

CHRYSO®Fuge C blochează porii din beton împotriva penetrării apei, prin reacția sa cu calcarul din ciment, formând, astfel, particule de respingere a apei. Acestea împiedică acțiunea capilară în beton.

CHRYSO®Fuge C permite betoanelor și mortarelor să reziste la penetrarea apei prin acțiunea capilară sau a apei sub presiune.

BENEFICII

Utilizarea **CHRYSO®Fuge C** în combinație cu un plastifiant, permite creșterea proprietăților betoanelor de a respinge penetrarea apei.

APLICATII

- Fundatii din beton
- Camasuieli impermeabile
- Rezervoare
- Blocuri
- Dale
- Tigle pentru acoperisuri
- Pavele

PRECAUTII

- Protejați de îngheț.
- În cazul depozitării prelungite (vrac sau butoi), înainte de utilizare, reomogenizați produsul prin agitare ușoară sau amestecare cu ajutorul unei pompe de recirculare.
- În cazul în care produsul îngheată, acesta își va recupera proprietățile. După decongelare este necesară o agitare eficientă până când produsul este din nou complet omogen.

SECURITATE

Înainte de utilizare, consultați fișa cu date de securitate de pe site-ul nostru de internet.

SPECIFICATII

Freezing Point	-2 °C
Natura	Lichid
Color	Alb
Termen de valabilitate	18 luni
Continutul de ioni de Cl ⁻	≤ 0,100 %
Echivalent de NA ₂ O	≤ 0,50 %
Densitate	1,035 ± 0,010
pH	10,00 ± 1,50

METODA DE UTILIZARE

Dozaj:

0.3 to 1.5 kg for 100 kg of cement.

Recomandari :

- Acest produs este complet miscibil în apă.
- Acest produs trebuie adăugat în apă de amestecare.
- Dozajul optim al acestui produs poate fi stabilit numai în urma unor teste, ținând cont de caracteristicile reologice și de performanțele mecanice cerute, ale betonului.
- Dozajul de **CHRYSO®Fuge C** depinde, în același timp, de raportul apă/ciment al betonului.

INFORMATII NORMATIVE SI REGLEMENTARI

- Acest produs satisface exigentele reglementate de marcajul CE. Declarația de performanță este disponibilă de site-ul nostru de internet.
- Acest produs este în conformitate cu certificarea NF 085, ale cărei specificații tehnice sunt cele aplicate în standardul ne-armonizat NF EN 934-2.