

CHRYSO® ALPHA 220

Agent de compactare

DESCRIERE

CHRYSO®Alpha 220 este un aditiv, plastifiant – reductor de apa, pentru productia prefabricatelor din beton semi-uscat prin tehnologia de vibrare si vibropresare, cu decofrare imediata.

CHRYSO®Alpha 220 permite ameliorarea suprafetelor si rezistente mecanice imbunatatite.

CHRYSO®Alpha 220, prin formula sa speciala, asigura lubrifierea si dispersia granulelor de ciment, astfel incat sa confere o compactare a betonului cat mai buna.

De asemenea, prin reseaua de microbule de aer pe care o formeaza si care functioneaza ca un adaos de parte fina, confera betonului un aspect imbunatatit.

BENEFICII

- Plastifiant - reductor de apa.
- Agent de compactare.
- Imbunatatesta performantele prefabricatelor din beton vibropresat.

APLICATII

- Toate tipurile de ciment (exclusiv cele aluminatice).
- Beton semi-uscat
- Beton vibropresat
- Beton cu decofrare imediata
- Elemente prefabricate vibropresate

PRECAUTII

- Depozitati in locuri uscate si ferite de temperaturi inalte si de razele soarelui.
- Depozitati la adapost de inghet.
- In cazul inghetului, produsul isi recupereaza proprietatile dupa dezghetare si omogenizare.

SECURITATE

Acest produs este catalogat „inofensiv”.

Se recomanda purtarea echipamentului individual de protectie a muncii.

Inainte de utilizare vă rugăm consultați fisa cu date de securitate de pe site-ul nostru.

Ambalaje

- IBC 1000 litri
- Butoi 215 litri

SPECIFICATII

Natura	Lichid
Color	Maro
Termen de valabilitate	12 luni
Continutul de ioni de Cl⁻	≤ 0,100 %
Echivalent de NA₂O	≤ 1,50 %
Densitate	1,065 ± 0,020
pH	7,20 ± 1,00

Cod:PO-09-F3

METODA DE UTILIZARE**Dozaj:**

Dozaj : Pentru 100 kg de ciment, intre 0.3 si 1 kg.

Dozajul recomandat este de 0.6 %.

Dozajul optim al CHRYSO®Alpha 220 poate fi determinat doar in urma testelor cu materialele si conditiile din site, luand in considerare proprietatile mecanice si lucrabilitatea necesare.

CHRYSO®Alpha 220 este total solubil in apa. Produsul trebuie adaugat in apa inainte de mixare. Recomandam un timp de malaxare de 120 de secunde, dupa introducerea ultimului component in mixer.

**INFORMATII NORMATIVE SI
REGLEMENTARI**

- Acest produs satisface exigentele reglementate de marcatul CE. Declaratia de performanta este disponibila de site-ul nostru de internet.