

CHRYSO®DELTA 55 EMX

Aditiv superplastifiant puternic reducator de apa

DESCRIERE

CHRYSO®Delta 55 EMX este un superplastifiant puternic reducator de apă și accelerator de întărire, pentru betoane de transport, cu efect "anti-îngheț".

Datorită structurii sale moleculare specifice, **CHRYSO®Delta 55 EMX** permite proiectarea și prepararea betoanelor pe timp friguros, cu rapoarte apa/ciment scăzute și rezistențe inițiale îmbunătățite.

BENEFICII

CHRYSO®Delta 55 EMX este perfect adaptat pentru toate tipurile de ciment și beton și este recomandat pentru betoane în clasă de consistență de la S1 la S4.

CHRYSO®Delta 55 EMX este, prin urmare, un aditiv, atât la îndemâna producătorilor de beton marfa, cât și a constructorilor de pe șantierele de construcții civile și industriale, acoperind un spectru larg de utilizare și limitând la maxim posibil, pierderile.

APLICATII

- Toate tipurile de ciment
- Beton gata preparat
- Beton turnat pe timp friguros
- Betoane pompabile
- Betoane de la S1 la S4
- Șantiere de construcții civile și infrastructură

PRECAUTII

- Se recomanda depozitarea ferit de îngheț și temperaturi ridicate.
- Produsul îngheață la expunere prelungită la temperatură sub - 15°C.
- În caz de îngheț, după dezghețare și o reomogenizare eficientă, produsul își recapătă proprietățile.
- Depozitați numai în containere de plastic, EXCLUS PVC.

SECURITATE

- Acest produs este clasificat «inofensiv».
- În caz de expunere, este recomandat să purtați echipamentul individual de protecție.
- Înainte de utilizare, consultați fișa cu date de securitate de pe site-ul nostru de internet.

Ambalaje

- BLK
- IBC 1000 litri
- Butoi 200 litri

SPECIFICATII

Natura	Lichid
Color	Maro
Termen de valabilitate	12 luni
Continutul de ioni de Cl⁻	≤ 0,200 %
Echivalent de NA₂O	≤ 2,50 %
Densitate	1,290 ± 0,030
pH	4,50 ± 2,00

METODA DE UTILIZARE**Dozaj:**

- Dozaj: între 0.5 și 2.0 kg la 100 kg de ciment.
- Dozaj recomandat: 1%

CHRYSO®Delta 55 EMX este total solubil în apă și e de preferat adăugarea lui în apa de amestec, dar totuși poate fi adăugat și direct în malaxor.

În procesul de preparare al betonului, asigurați-vă că durata de malaxare a betonului este suficientă pentru a obține un beton omogen. Se recomanda un timp de malaxare de minim 45 – 60 secunde, de la încărcarea ultimului component în malaxor.

Utilizarea lui **CHRYSO®Delta 55 EMX** este compatibil cu produsele din gama **CHRYSO®Air**, **CHRYSO®Fuge**.

Eficacitatea lui **CHRYSO®Delta 55 EMX** trebuie stabilită după testări, luând în considerare caracteristicile reologice și de rezistență mecanică necesare betonului.

**INFORMATII NORMATIVE SI
REGLEMENTARI**

- Acest produs satisface exigentele reglementate de marcajul CE. Declarația de performanță este disponibilă de site-ul nostru de internet.