

CHRYSO® JET AF

Accelerator fara alcalii pentru torcret

DESCRIERE

CHRYSO®Jet AF este un accelerator cu eficiență ridicată pentru beton torcretat, fără conținut de alcalii și special pentru torcret umed.

CHRYSO®Jet AF îmbunătățește instant pre-priza, priza și rezistența torcretului datorită reacției foarte rapide cu cimentul.

BENEFICII

CHRYSO®Jet AF conferă torcretului un efect tixotrop și creșteri optime de rezistență.

CHRYSO®Jet AF nu conține alcalii și poate fi utilizat împreună cu seriile de aditivi CHRYSO®Fluid, CHRYSO®Delta și CHRYSO®Optima.

APLICATII

- Galerii
- Tuneluri
- Minerit
- Betoane cu panta inclinată
- Proiectia forajului

PRECAUTII

- **CHRYSO®Jet AF** trebuie depozitat la temperaturi între 5°C și 40°C.
- Protejați împotriva impurificării cu praf/moloz și de îngheț.
- Contactul cu ochii și pielea trebuie evitat.

SECURITATE

Informații detaliate în această direcție pot fi regăsite în fișa cu date de securitate pentru care vă rugăm consultați specialiștii noștri.

Ambalaje

- IBC 1000 litri
- Bulk la cerere
- Butoi 200 litri

SPECIFICATII

Natura	Lichid
Color	Bej
Termen de valabilitate	3 luni
Continutul de ioni de Cl⁻	≤ 0,100 %
Densitate	1,400 ± 0,030
pH	2,50 ± 1,00

METODA DE UTILIZARE

- Dozaj: în general între 3.0 % și 8% la 100 kg de ciment.
- Dozajul optim de **CHRYSO®Jet AF** trebuie determinat în concordanță cu proprietățile mecanice așteptate ale betonului și, de asemenea, cu timpul de priză cerut. Temperatura, lucrabilitatea betonului și chimia cimentului pot să influențeze dozajul.
- Aria de aplicare a betonului cu **CHRYSO®Jet AF** trebuie să fie umedă și desprăfuită. Sugerăm să nu existe picături de apă sau infiltrații în zona de aplicare.
- Se aplică prin pompă și, de preferință, prin duza cu aer.

**INFORMATII NORMATIVE SI
REGLEMENTARI**

- Acest produs satisface exigentele reglementate de marcajul CE. Declarația de performanță este disponibilă de site-ul nostru de internet.